

СИБИРСКАЯ УСАДЬБА

Новосибирск, ул. Большевистская, 34, тел.: (383) 209-10-01
info@usadbansk.ru, www.usadbansk.ru

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ 2049 МАСЛО ДЛЯ МЕБЕЛИ.

1. Для шлифовки использовать абразивный материал с зернистостью 120-150.
2. Древесина должна быть чистой и сухой! Максимальная влажность 12%.
3. Не использовать продукт при t ниже $+16^{\circ}\text{C}$ и выше $+30^{\circ}\text{C}$.
4. Способ нанесения: кисть с синтетической/смешанной щетиной, валик, ткань.
5. Тщательно перемешать содержимое банки.
6. Деревянные поверхности из сосны предварительно обработать грунтовкой 3754.
Поверхности из лиственницы НЕ ГРУНТУЮТСЯ.
7. Наносить РАВНОМЕРНО, распределяя масло по поверхности. Через 40-50 мин располировать излишки материала белым падом дисковой машиной или вручную.
8. После высыхания первого слоя (16-24 ч) аналогично нанести второй слой.
9. Полное высыхание и окончательная прочность через 7-10 дней.
10. Рабочий инструмент очищается **сразу после использования** растворителем ВЮФА 0500 или уайт-спиритом. Кисти в промежутке между работой хранить в ВЮФА 2090. Перед началом работы тщательно очистить до сухого состояния.
11. Обеспечить проветривание помещения для ускорения процесса высыхания.
Пропитанные маслом материалы не хранить внутри помещений и вблизи строений,
ОПАСНОСТЬ САМОВОЗГОРАНИЯ!!!