

СИБИРСКАЯ УСАДЬБА

Новосибирск, ул. Большевистская, 34, тел.: (383) 209-10-01

info@usadbansk.ru, www.usadbansk.ru

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

3753 Масло для террас

1. Для шлифовки использовать абразивный материал с зернистостью 80-120.
2. Древесина должна быть чистой и сухой. Потемневшую древесину обработать отбеливателем BIOFA 2089. Максимальная влажность 12%.
3. Не использовать продукт при t ниже +10°C и выше +30°C.
4. При обновлении загрязненной поверхности очистите BIOFA 2019, затем осветлите и восстановите отбеливателем BIOFA 2089.
5. Деревянные поверхности ИЗ СОСНЫ предварительно обработать грунтом 8750. Поверхности из лиственницы НЕ ГРУНТУЮТСЯ!!!
6. Тщательно перемешать содержимое банки.
7. Способ нанесения: кисть с натуральной /смешанной щетиной.
8. Наносить тонким слоем. На кисть брать небольшое количество продукта и **ХОРОШО РАСТИРАТЬ** по поверхности.
9. Высыхание между слоями 6-8 часов при t 20°C. Полная нагрузка на полы допустима через 7-10 дней после высыхания.
10. Рабочий инструмент очищается **сразу после использования** растворителем BIOFA 0500 или уайт-спиритом. Кисти в промежутке между работой хранить в BIOFA 2090. Перед началом работы тщательно очистить до сухого состояния.
11. Пропитанные маслом материалы не хранить внутри помещений и вблизи строений. **ОПАСНОСТЬ САМОВОЗГОРАНИЯ!!!**