

СИБИРСКАЯ УСАДЬБА

Новосибирск, ул. Большевистская, 34, тел.: (383) 209-10-01
info@usadbansk.ru, www.usadbansk.ru

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 8750 Специальный грунт

1. Для шлифовки использовать абразивный материал с зернистостью 80-120.
2. Древесина должна быть чистой. Максимальная влажность до 40%.
3. Тщательно перемешать содержимое банки.
4. Способ нанесения: кисть с натуральной /смешанной щетиной; распылитель.
5. **Наносить продукт в 1 слой, не оставлять разводы и подтеки.**
6. Не использовать продукт при t ниже $+10^{\circ}\text{C}$ и выше $+30^{\circ}\text{C}$.
7. Высыхание до финишной покраски 8-12 часов при t 20° .
8. Обработанную грунтом древесину защищать от дождя во избежание вымывания биоцидных компонентов во время высыхания!
9. Рабочий инструмент очищается растворителем BIOFA 0500 или уайт-спиритом, сразу после использования. Кисти в промежутке между работой хранить в BIOFA 2090.
10. Пропитанные грунтом материалы не хранить внутри помещения и вблизи строений.
ОПАСНОСТЬ САМОВОЗГОРАНИЯ!!!