

## СИБИРСКАЯ УСАДЬБА

Новосибирск, ул. Большевистская, 34, тел.: (383) 209-10-01  
[info@usadbansk.ru](mailto:info@usadbansk.ru), [www.usadbansk.ru](http://www.usadbansk.ru)

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 2043 Масло защитное для наружных работ

1. Для шлифовки использовать абразивный материал с зернистостью 100-120.
2. Древесина должна быть чистой и сухой. Максимальная влажность 12%.
3. Тщательно перемешать содержимое банки.
4. Способ нанесения: кисть с натуральной /смешанной щетиной. Использование распылителя **ЗАПРЕЩЕНО**.
5. Не использовать продукт при t ниже +10°C и выше +30°C.
6. Наносить тонким слоем после грунта 8750. На кисть брать небольшое количество продукта и **ХОРОШО РАСТИРАТЬ** по поверхности.
7. Покрытие наносить в 2 слоя. Не требуется промежуточное шлифование.
8. Высыхание между слоями 16-24 часов при t 20°C.
9. Не трогать поверхность дерева после нанесения 2 слоя в течение 48 часов!
10. Рабочий инструмент очищается **сразу после использования** растворителем BIOFA 0500 или уайт-спиритом. Кисти в промежутке между работой хранить в BIOFA 2090. Перед началом работы тщательно очистить до сухого состояния.
11. Пропитанные маслом материалы не хранить внутри помещений и вблизи строений.  
**ОПАСНОСТЬ САМОВОЗГОРАНИЯ!!!**