

СИБИРСКАЯ УСАДЬБА

Новосибирск, ул. Большевистская, 34, тел.: (383) 209-10-01

info@usadbansk.ru, www.usadbansk.ru

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

3754 Универсальная твердая грунтовка

1. Для шлифовки использовать абразивный материал с зернистостью 100-150.
2. Древесина должна быть чистой и сухой.
3. Тщательно перемешать содержимое банки.
4. Способ нанесения: кисть с натуральной/смешанной щетиной; распылитель.
5. Наносить продукт в 1 слой вдоль волокон, не оставлять разводы и подтеки.
6. Не использовать продукт при t ниже $+10^{\circ}\text{C}$ и выше $+30^{\circ}\text{C}$.
7. Высыхание до финишной покраски при t 20°C - 8-12 ЧАСОВ!!!
8. Рабочий инструмент очищается растворителем BIOFA0500 или уайт-спиритом **сразу после использования**. Кисти в промежутке между работой хранить в BIOFA 2090.
9. Обеспечить проветривание помещения для ускорения процесса высыхания.
10. Пропитанные грунтом материалы не хранить внутри помещений и вблизи строений.
ОПАСНОСТЬ САМОВОЗГОРАНИЯ!!!