

## BIOFA 5175 Лазурь для дерева на водной основе



Продукт для внутренних работ на водно-масляной основе, состоящих из природных растительных компонентов. Рекомендуется для обработки деревянных потолков, стен и элементов интерьера. Создает дышащую, прочную, устойчивую к образованию пятен, антистатическую, водо- и грязеотталкивающую поверхность.

# 4 шага к успеху

### 1. Подготовка поверхности:



Старые слои краски удалить. Поверхность должна быть сухой (макс. влажность 12%), очищенной от грязи, пыли и жира. Окончательная шлифовка Р 180.

### 2. Способ нанесения:



Продукт тщательно перемешать. Наносить кистью или распылителем равномерно распределяя материал тонким слоем вдоль волокон. После высыхания первого слоя (через 16-24 ч.) нанести второй слой способом аналогичным первому.

### 3. Сушка:



При нормальных условиях (20°C / 50%) через 6-8 часов высыхает на отлип. Готовность к нанесению последующих слоев через 16-24 часов. Полное высыхание и окончательная прочность: через 7-10 дней.

### 4. Уход и обновление:



Очистку стен, потолков и других элементов интерьера следует производить при помощи BIOFA 4010 или иного рН-нейтрального моющего средства, растворенного в теплой воде.

Для восстановления цвета и защитных свойств поверхностей достаточно нанести один слой BIOFA 5175 Лазурь для дерева на водной основе, колерованное в цвет масла, использованного ранее.

#### ВАЖНО!

Всегда производите предварительные испытания. Не использовать продукт при температуре ниже +12°C и выше +30°C. В процессе обработки не допускать попадания воды, грязи и прямых солнечных лучей. Перед окраской цветные продукты из разных партий следует смешать друг с другом.

Очистку инструмента производить при помощи растворителя BIOFA 0500.