

СИБИРСКАЯ УСАДЬБА

Новосибирск, ул. Большевицкая, 34, тел.: (383) 209-10-01
info@usadbansk.ru, www.usadbansk.ru

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 2087 Цветной воск

1. Для шлифовки использовать абразивный материал с зернистостью 120-150.
2. Древесина должна быть чистой и сухой. Максимальная влажность 12%.
3. Деревянные поверхности предварительно обработать грунтовкой 1035/3754.
4. Тщательно перемешать содержимое банки.
5. Способ нанесения: кисть с синтетической/смешанной щетиной; распылитель.
6. Не использовать продукт при t ниже $+12^{\circ}\text{C}$ и выше $+30^{\circ}\text{C}$.
7. Покрытие наносить в 2 слоя. Не требуется промежуточное шлифование.
8. Высыхание между слоями 1 час при t 20°C .
9. Рабочий инструмент очищается сразу после использования BIOFA 2090 или водой. Перед началом работы тщательно очистить до сухого состояния.
10. Обеспечить проветривание помещения для ускорения процесса высыхания.