

BIOFA

Натуральные немецкие масла и краски

BIOFA Универсальный жидкий воск

Арт. № 2063

Характеристика:

BIOFA Универсальный жидкий воск - профессиональный продукт, состоящий из высококачественных восков и биомасел. Используется в качестве финишного или самостоятельного износостойкого покрытия для мебели, лестниц и всех видов деревянных покрытий. Проявляет отличную адгезию ко всем типам древесины. Не содержит растворители. Жаростойкий (до 100°C). За счёт высокого содержания воска карнауба, создает очень прочную, износостойкую и эластичную поверхность. Обладает антистатическим эффектом. Придает поверхности водо – и грязеотталкивающие свойства, легкость

Цвет:

Коричневатый.

Не колеруется.

Обязательно произвести пробный выкрас.

Степень блеска:

Полуглянцевая

Состав:

Воск карнауба, льняное масло, касторовое масло, сложный эфир канифоли, сиккатив.

Назначение:

Рекомендуется для обработки деревянных напольных покрытий из различных типов древесины, лестниц, мебели. Может наноситься на поверхность древесины, предварительно обработанную Универсальной твёрдой грунтовкой Арт.№ 3754 или продуктами серии BIOFA Color For Indoor.

Важно: Не применять на обработанных воском поверхностях, которые не были предварительно подвергнуты грунтовке маслом, в противном случае, возможно образование пятен.

Предварительная обработка:

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой (максимальная допустимая влажность древесины 12%), очищенной от грязи, пыли и жира. Удалить старые лакокрасочные покрытия. Трещины и прочие дефекты > 0,5 мм следует зашпатлевать. Поверхность тщательно отшлифовать в несколько этапов, используя абразивный материал от грубого до тонкого. Окончательная шлифовка для напольных покрытий Р 120-180, для мебели Р 180-240. Маслянистую или смолистую поверхность древесины следует обработать растворителем BIOFA 0500. Неравномерно впитывающие породы древесины (сосна, ель и т.п.) рекомендуется предварительно обработать **BIOFA 3754 Универсальная твердая грунтовка**.

Способ нанесения:

Для более легкого нанесения, продукт можно подогреть на водяной бане до жидкого состояния. Наносить следует тонким слоем шпателем, кистью, тканью, вальцами или дисковой машиной. Сразу после нанесения отполировать поверхность белым падом при помощи дисковой машиной, либо держателя для падов с шарнирной ручкой (BIOFA арт. 9959). Следить за равномерностью полировки. При работе на больших площадях (> 50 м.кв.) наносить частями или работать вдвоем, чтобы не допустить преждевременного высыхания. Материал не должен заполнять стыки, выемки и т.д., так как это существенно увеличит время высыхания продукта в этих местах. Паркетные планки со швами или фасками следует обработать щеткой для пола (BIOFA арт. 4014) либо кистью (BIOFA арт. 1510). После высыхания первого слоя (через 16-24 часов) можно наносить второй слой, способом аналогичным первому. Для предварительно не обработанной деревянной поверхности, рекомендуется нанесение BIOFA Универсальный жидкий воск в два слоя.

Важно: Всегда проводите предварительные испытания! При обработке и сушке продукта обеспечьте хорошую вентиляцию воздуха! Не использовать продукт при температуре окружающей среды ниже 16°C и выше 30°C! В процессе обработки и высыхания не допускать попадания воды, грязи и прямых солнечных лучей.

Сушка:

При нормальных условиях (20°C / 55%) через 6-12 часов высыхает на отлип. Готовность к нанесению последующих слоёв: через 16-24 часов. Полное высыхание и окончательная прочность наступает через 7-10 дней. В течение этого времени следует защищать поверхность от влаги, грязи и чрезмерных нагрузок. При низких температурах, высокой влажности воздуха, или нанесении избыточного количества продукта, время высыхания возрастает.

Расход:

Первый накат: 6-8 мл/м.кв., второй накат: 4-5 мл/м.кв.

BIOFA

Натуральные немецкие масла и краски

BIOFA Универсальный жидкий воск

Арт. № 2063

Очищение рабочих инструментов:

Непосредственно после работы, очистить растворителем BIOFA 0500. Инструменты со следами засохшего масла очистить средством BIOFA 2090 Naropa.

Уход:

Для ухода за окрашенной поверхностью рекомендуется использовать BIOFA 2085 NAPLANA, для очистки поверхности - средство BIOFA 4010 NACASA.

Обновление:

Для обновления окрашенной поверхности рекомендуется использовать BIOFA Универсальный жидкий воск Арт.№ 2063, или Масло-уход для пола Арт.№ 2076

Хранение:

Хранить в прохладном и сухом месте, плотно закрывая контейнер.

Меры предосторожности:

Хранить материалы, пропитанные продуктом, такие, как тряпки, губки, пады и одежду в воздухонепроницаемых контейнерах. Либо прополоскать, расправить и высушить на негорючей поверхности (риск самовозгорания). Сам продукт не является самовозгораемым, но является горючим. Может вызвать сенсбилизацию при контакте с кожей. Не давать детям. Использовать только в проветриваемых помещениях. Не допускать попадания в окружающую среду. Для информации обращаться к специальным инструкциям / информационным листкам по безопасности. во время работы обеспечить оптимальную защиту кожи. Одевать респиратор при шлифовке наждачной бумагой. Содержащиеся натуральные компоненты могут вызывать специфический запах.

Утилизация:

Контейнеры очистить кистью и отдать на специальную переработку.

Данные, информация и требования в этом техническом документе являются обязательными. При необходимости отойти от этих правил необходимо заранее проконсультироваться с техническим отделом компании BIOFA. Необходимо соблюдать общие правила строительства. Потребитель должен всегда проводить предварительное испытание (тестирование) продукта на своих образцах поверхности, для проверки пригодности данного продукта к предполагаемому использованию. Потребитель обязан ознакомиться со всеми соответствующими правилами и нормами прежде, чем приступить к работе и использованию данной продукции. Результаты в различных условиях внешней среды могут отличаться. Настоящая техническая редакция заменяет все предыдущие данные.