

## БIOFA 1075 Лазурь для дерева



Лазурь для наружных и внутренних работ. Рекомендуется для окраски деревянных фасадов, стен, заборов, окон, дверей и прочих вертикальных поверхностей из европейских пород древесины. Глубоко проникает в структуру древесины, создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Препятствует растрескиванию древесины.


# 4 шага к успеху

### 1. Подготовка поверхности:



Сухую (макс. влажность 12%) поверхность очистить от старых слоев краски, грязи, пыли и жира. Окончательную шлифовку следует выполнять абразивными материалами зернистостью P120-180 при помощи ручной дисковой машины. Для защиты поверхностей из хвойных пород от грибка, плесени и синевы, их следует обработать BIOFA 8750 Специальный грунт-антисептик.

### 2. Способ нанесения:



Тщательно перемешайте продукт. Наносить следует кистью, валиком или распылителем, равномерно распределяя материал тонким слоем вдоль волокон. Во избежание подтеков и разводов старайтесь не перенасыщать кисть, валик. Для поверхностей, предварительно окрашенных BIOFA 8750 Специальный грунт, рекомендуется нанесение BIOFA 1075 Лазурь для дерева в два слоя.

### 3. Сушка:



При нормальных условиях (+20°C/50%) время высыхания окрашенной поверхности составит 6-12 часов. Полное высыхание и окончательная прочность - через 7-10 дней.

### 4. Уход и обновление:



Очистку оконных рам и дверей следует производить при помощи BIOFA 4010 или иного pH-нейтрального моющего средства, растворенного в теплой воде. Для восстановления цвета и защитных свойств поверхностей достаточно нанести один слой BIOFA 1075 Лазурь для дерева, колерованную в цвет лазури, использованной ранее.

#### ВАЖНО!

Всегда производите предварительные испытания. Не использовать продукт при температуре ниже +12°C и выше +30°C. В процессе обработки не допускать попадания воды, грязи и прямых солнечных лучей. Перед окраской цветные продукты из разных партий следует смешать друг с другом.

Очистку инструмента производить при помощи растворителя BIOFA 0500.